

PREMEZCLADO BOQUILLA

PRICE



- **Lista para usar – No necesita mezclarse**
- **Gran resistencia a las manchas**
- **Resiste el encogimiento**
- **Ideal para restauraciones de boquilla**
- **Protegida por la Tecnología MoldGard™**



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La boquilla premezclada que no necesita mezclarse y no ensucia es la alternativa a la boquilla tradicional. Esta fórmula resistente al encogimiento y agrietamiento también es altamente resistente a las manchas domésticas más comunes. Ideal para restauraciones de boquilla. Protegida por la Tecnología MoldGard™ para resistir la formación de moho.

USOS

- Para uso en interiores solamente
- Para aplicar sobre azulejos y baldosas de cerámica, mosaico, baldosas de gran espesor, porcelana, piedra, mármol y granito
- Adecuado para áreas húmedas tales como alrededores de tinas y paredes de duchas

LIMITACIONES

- La piedra porosa puede mancharse con la boquilla. Siga las instrucciones que se encuentran en "Preparación de la superficie".
- No use en saunas, pisos de duchas, áreas expuestas a exposición prolongada del agua o debajo del agua.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Los azulejos y baldosas deben estar firmemente adheridos y el adhesivo debe haber curado entre 24 y 48 horas antes de la aplicación de la boquilla. Quite los espaciadores y cualquier material suelto de las uniones. Podría ser necesario presellar baldosas o piedras porosas con un sellador apropiado TileLab® o StoneSpecific™ para prevenir manchas de boquilla. Las superficies y los materiales deben mantenerse a una temperatura superior a los 50° F (10° C) o inferior a los 100° F (38° C) durante 72 horas.

APLICACION

Humedezca apenas los azulejos o baldosas porosos y absorbentes con agua limpia y fresca. Con una talocha de caucho para boquillas sostenida a un ángulo de 45 grados, fuerce la boquilla diagonalmente dentro de las uniones asegurándose de rellenarlas por completo. Quite el exceso de boquilla con uno de los bordes de la talocha sosteniéndola a un ángulo de 90 grados. Trabaje en un área de alrededor de 5 a 10 pies cuadrados por vez. Una vez finalizada la aplicación de boquilla, puede comenzar a dar forma a las uniones y a limpiar el área de inmediato realizando movimientos circulares con una esponja para boquillas húmeda y de poros pequeños. Use una esponja y agua limpias, y cambie el agua con frecuencia. Espere 4 horas antes de quitar el empañado de la superficie de azulejos o baldosas con un paño seco y suave. Si el empañado perdura después de 24 horas, quítelo con el Limpiador para azulejos, baldosas y boquillas TileLab. No aplique la boquilla en temperaturas inferiores a 50° F (10° C).

Renovación de boquillas existentes: Limpie las uniones de boquilla existente bien a fondo con el Limpiador para azulejos, baldosas y boquillas TileLab o con el Limpiador y disolvente para trabajos pesados (Heavy-Duty Cleaner & Stripper). Deje secar toda la noche. Aplique la nueva boquilla encima de la boquilla anterior de acuerdo con las instrucciones de aplicación. Deje secar durante 2 horas y luego quite cualquier empañado remanente de la superficie con un paño suave y seco.

TIEMPO DE CURADO

24 horas.



CUSTOM®
BUILDING PRODUCTS

LIMPIEZA

Limpie sus manos y las herramientas con agua antes de que endurezca el material.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La tecnología MoldGard ofrece alta resistencia al crecimiento de moho. No obstante, el moho crece en áreas húmedas y sobre suciedades y espuma de jabón que puede acumularse sobre la superficie de la boquilla. Mantenga limpia la boquilla con un limpiador apropiado de TileLab o StoneSpecific.

ADVERTENCIA

Contiene destilados de petróleo. En caso de ingerirse, no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. Use con ventilación adecuada. No inflamable.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR. EVITAR SU CONGELACION.

COBERTURA

La cobertura varía según el tamaño del azulejo o baldosa y según el ancho de la unión.

COBERTURA EN PIES CUADRADOS POR GALON (METROS CUADRADO POR 3,78 L) TAMAÑO DE BALDOSA O AZULEJO		ANCHO DE UNION							
		1/16" (1.6 MM)		1/8" (3 MM)		1/4" (6 MM)		3/8" (9.5 MM)	
2" x 2" x 1/4"	(50 x 50 x 6 mm)	116	(10.7)	58	(5.4)	33	(3.1)	26	(2.4)
4 1/4" x 4 1/4" x 1/4"	(108 x 108 x 6 mm)	277	(25.7)	139	(12.9)	73	(6.8)	50	(4.6)
8" x 8" x 3/8"	(200 x 200 x 9.5 mm)	304	(28.2)	152	(14.1)	74	(6.9)	50	(4.6)
12" x 12" x 3/8"	(300 x 300 x 9.5 mm)	403	(37.4)	228	(21.2)	116	(10.8)	78	(7.2)
16" x 16" x 3/8"	(400 x 400 x 9.5 mm)	605	(56.2)	302	(28.1)	149	(13.8)	95	(8.8)

INFORMACION PARA HACER PEDIDOS

CODIGO DEL PRODUCTO	TAMAÑO	COLOR	ENVASE
PMG105QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Tierra	Cubo
PMG122QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Lino	Cubo
PMG180QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Arenisca	Cubo
PMG333QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Alabastro	Cubo
PMG380QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Heno	Cubo
PMG381QT	1 cuarto de galón (0,946 L)	Blanco Brillante	Cubo
PMG1221	1 galón (3,78 L)	Lino	Cubo
PMG1801	1 galón (3,78 L)	Arenisca	Cubo
PMG3331	1 galón (3,78 L)	Alabastro	Cubo
PMG3811	1 galón (3,78 L)	Blanco Brillante	Cubo

GARANTIA

Se aplica la Garantía Estándar de Custom. Para obtener información completa llame al 800-272-8786 o al 562-598-8808.



CUSTOM[®]
BUILDING PRODUCTS